

Popis

Jemná bílá omítková směs určená pro kamnářské účely, jelikož odolává změnám teplot a neovlivňuje přenos tepla do vytápěného prostoru. Omítka je určena pro hladkou poslední vrstvu omítaných částí krbů a kamen.

Příprava a aplikace

Podklad musí být vyzrálý, zbavený všech nečistot a prachu. Doporučená základní vrstva je PERLINKA spolu s WHITE 600. Omítku aplikujte na přebroušenou a očištěnou nosnou vrstvu nejdříve 3 hodiny po jejím dokončení. Nanášejte při teplotách ovzduší i podkladu v rozmezí od +5°C do +25°C.

Zvolené množství suché směsi syptejte do čisté vody (1 kg směsi do cca 350 ml) a důkladně rozmíchejte, nejlépe pomocí elektrického míchadla. Nářadí a nádoby umyjte vodou ihned po použití.

Omítku natahujte nerezovým hladítkem ve vrstvě 2 - 6 mm. Po zavadnutí stácejte krouživým pohybem pomocí vlhkého filcového či pěnového hladítka. Chraňte omítku před rychlým vysycháním. Případné další povrchové úpravy (nátery, tapety, obklady) provádějte až po řádném vyzrání (doporučená technologická přestávka je 1 den na 1 mm vrstvy omítky).

Základní vlastnosti

| | | |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Surovinová báze | | křemičité suroviny |
| Vazba | | hydraulická |
| Spotřeba suché směsi na 1 mm vrstvy | kg/m ² | 1,5 |
| Spotřeba vody | ltr/kg | 0,32 – 0,40 |
| Doba zpracovatelnosti | min | 60 – 120 |
| Zrnitost | mm | 0,0 – 0,5 |
| Max. teplota použití | °C | 200 |

Fyzikální vlastnosti po 28 dnech (dle ČSN 73 2577)

| | | |
|------------------------------------|-------------------|------|
| Objemová hmotnost při 110 °C | kg/m ³ | 1450 |
| Pevnost v tlaku při 110 °C | MPa | 8,0 |
| Pevnost v tahu za ohybu při 110 °C | MPa | 0,6 |
| Přidrženost šamot při 110 °C | MPa | 0,35 |

Skladování, manipulace a zpracování

Skladovatelnost je 12 měsíců od data výroby v originálním obalu v suchém, krytém skladu při teplotě nad 0° C. V průběhu práce s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte ochranné pracovní pomůcky.

Při likvidaci odpadu postupujte podle příslušných zákonů platných v dané zemi. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

Před zahájením práce se směsí si vždy důkladně přečtěte bezpečnostní list a příbalové informace.

Naši techničtí konzultanti jsou Vám kdykoliv připraveni odpovědět specifické dotazy a poradit v případě aplikace výrobku dle Vašich potřeb. Údaje v tomto technickém listu spočívají na zkušenostech z praxe, jakož i na vlastních pokusech a odpovídají našemu dnešnímu stavu vědomostí. Slouží jako informace a neobsahují žádná ujištění o vlastnostech výrobku nebo jeho vhodnosti pro určité účely použití. Sami vyzkoušejte, zda je náš produkt vhodný pro Vaše účely.

Datum revize: 16.2.2018 (nahrazuje předešlé verze TL)



tř. Čs. armády 541
391 81 Veselí nad Lužnicí II
Czech Republic
Tel: +420 381 549 111, Fax: +420 381 581 071
e-mail: grenamat@grena.cz, www.grena.cz

